

WIJNGAARD 9

Het zichtbaar metselwerk zal uitgevoerd worden met zwarte zeer uitgesproken handvormgevelstenen. De steen is gevormd uit Brunsummerklei en Maasklei met toevoeging van mangaanoxide, gebakken in een tunneloven op een temperatuur van $\pm 1.140^{\circ}\text{C}$. De steen is homogeen van samenstelling en structuur, vrij van onregelmatigheden en scheuren, vorstbestendig. De zwarte scherf en de zwarte bezanding zijn in harmonie met elkaar.

Technische fiche : NEN-EN 771-1

Kleur	:	super zwart op zwarte scherf
Formaat	:	$\pm 207 \times 98 \times 50$ mm
	:	± 73 st/m ² - traditioneel metselwerk
	:	± 88 stuks/m ² – lijmetselwerk (VOL)
Tolerantiecategorie	:	klasse T1
Maatspreidingscategorie	:	klasse R1
Gemiddelde druksterkte	:	17,5 N/mm ²
Vormstabiliteit	:	NPD
Hechtsterkte	:	
* Metselwerk	:	0,15 N/mm ²
* Lijmetselwerk	:	0,30 N/mm ²
Gehalte actieve oplosbare zouten	:	S2
Brandreactie	:	Euroklasse A1
Wateropneming	:	9% m/m
Initiële wateropzuiging	:	IW2\0,5-1,5 kg/m ² .min
Waterdampdoorlatendheid	:	50/100
Bruto volumieke massa	:	1800 kg/m ³ D1
Warmtegeleidbaarheid	:	0,55 W/m.K
Vorst/dooibestandheid	:	F2\vorstklasse C volgens BRL 1007
Gevaarlijke stoffen	:	NPD

Deze stenen worden verdeeld door : De Saegher – CRH Clay Products
Engelselei 79
2140 BORGERHOUT
Tel. : 03/231.08.21
Fax. : 03/231.02.82

Al onze technische fiches verwijzen naar de normen van het land van origine behalve indien anders expliciet vermeld. Indien niet uit Europa afkomstig zal dit zeker gemeld worden. De garantie door de fabrikant voorzien, is de enig geldende. Al de bovenvermelde eigenschappen zijn indicatief en geen enkel recht kan er aan ontleed worden. Elke productie is verschillend wegens het gebruik van natuurlijke materialen en zodoende is deze fiche een tijdsopname. U kan steeds het recentste proefverslag verkrijgen mits aanvraag.

De leveringen gebeuren volgens de actuele verkoopsvoorwaarden en levervoorwaarden zoals te vinden op www.desaegher.be.